

Ficha técnica

## "BRÍO" Latex Exterior

---

**Presentación: 4, 10 y 20 litros**



### Características

---

Es una pintura mate para exterior a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos extendedores de excelente calidad, obteniéndose así un buen poder cubritivo.

### Usos

---

En exteriores para aplicar sobre superficies de revoque, enduido, hormigón, fibrocemento, ladrillos.

### Preparación de la superficie

---

Limpiar la grasitud, los hongos y las algas con agua y detergente primero y después con lavandina diluida (una parte de lavandina concentrada en 5 partes de agua). Enjuagar con agua y dejar secar.

En superficies sin pintar aplicar una mano de Sellador – Fijador ANDINA diluido.

En superficies pintadas e liminar las partes flojas con cepillo o espátula y lijar. Emparejar imperfecciones con Enduido Exterior ANDINA , lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar una mano de Sellador – Fijador ANDINA diluido. La superficie a pintar debe quedar mate.

### Aplicación

---

Mezclar el producto dentro del envase. Aplicar a pincel, rodillo o soplete dos a tres manos de pintura. Se puede diluir con máximo 5 % de agua. Los elementos de trabajo se lavan con agua y detergente.

### Recomendaciones

---

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.  
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
En caso de ingestión o cualquier otro problema, consultar inmediatamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Tel: (011) 4962-6666 / 2247) o al Centro Nacional de Intoxicaciones (Tel: 0-800-333-0160).

## Ficha Técnica

---

<b>Vehículo</b>	● Polímeros acrílicos en dispersión acuosa
<b>Pigmentos</b>	● Dióxido de titanio y extendedores
<b>Color</b>	● Blanco. Coloreable con Sistema de Colores ANDINA o con entonadores universales ANDINA hasta 5 cm <sup>3</sup> por litro pintura.
<b>Olor</b>	● Bajo olor
<b>Dilución</b>	● Máximo 5 % de agua
<b>Viscosidad Stormer (25°C)</b>	● 91 + - 2 UK
<b>Densidad (25°C)</b>	● 1,30 +- 0,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Porcentaje de Sólidos en Peso</b>	● 42 + - 1 %
<b>Grado de Molienda</b>	● 40 - 45 um
<b>Tiempo de Secado</b>	● Al tacto 30 - 40 minutos; duro 1 hora
<b>Repintado</b>	● 4 a 6 horas entre manos
<b>Brillo</b>	● Mate
<b>Poder Cubritivo</b>	● Bueno
<b>Manos</b>	● 2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar
<b>Aplicabilidad y Aspecto de la Superficie Pintada</b>	● De fácil aplicación y aspecto parejo
<b>Rendimiento</b>	● 8 a 11 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>Ecológico</b>	● Sí; no contiene plomo, mercurio ni cromo.